

**TEXIM s.r.o.**

**Kladská 331**

**HRADEC KRÁLOVÉ**

**500 03**

IČO : 42195900

[www.teximtesneni.com](http://www.teximtesneni.com)

[www.texim.eu](http://www.texim.eu)

**výroba těsnění**

**velkoobchod těsnící materiály**

**velkoobchod voda-topení**

**velkoobchod železářství,zahrad.program**

tel/fax : +495 545 541 , 495 541 940

Fax : +495 401 464

e-mail : [texim@teximtesneni.com](mailto:texim@teximtesneni.com)

[texim@texim.eu](mailto:texim@texim.eu)

## **DESKY BEZASBESTOVÉ IZOLAČNÍ**

### **ISOLCART** **K 85 B**

### **NEFALIT 5**

ISOLCART K 85 B nebo NEFALIT 5 je tuhá lepenka, ze směsi anorganických minerálních vláken a malého množství organického lepidla. Těsnící materiál neobsahuje žádná azbestová nebo keramická vlákna. Má velice dobré tepelně izolační vlastnosti při vysokých teplotách a je velice vhodný pro panely a těsnění různých rozměrů. Použitá minerální vlákna nejsou zařazena do kategorie karcinogenních látek, škodlivých lidskému organismu (nařízení EU Nr. 97/69/EG).

Rozměr : 1000x1000x3mm , 1000x1000x5mm , barva světlá šedo-běžová

**Použití:** V topných pecích, ocelářském a hutním průmyslu. V průmyslu neželezných kovů a dalších průmyslových odvětvích jako např.: energetice, teplárenství, chemickém, farmaceutickém, leteckém, automobilovém a námořním průmyslu.



Pracovní teplota	750-850°C
Pevnost v tahu	DIN 52910 2,6 N/mm <sup>2</sup>
Specifická váha &plusmn;0,05%	DIN 3752 0,97 g/cm <sup>3</sup>
Absorbce vody (1h)	72 %
Ztráta žíháním při 1 100°C	DIN 52911 18,3 %
Tepelná vodivost při 400°C	0,1 W/mK